

SCHEDA TECNICA

DELTA STUK

Tinta: beige

Stucco poliestere a spatola di qualità eccellente. E' caratterizzato da una morbida spatolabilità e rapidissima essiccazione. Facile da modellare, non cola dalla spatola e si carteggia velocemente.

Grazie alla sua fine ed equilibrata struttura granulare non lascia fori ed è adatto sia a livellare piccole imperfezioni sia per grosse rasate.

SUPPORTI

Lamiera grezza, sgrassata e carteggiata.

Vetroresina e gel-coat, carteggiati.

Verniciature in buone condizioni, carteggiate (escluse le termoplastiche).

Importante: Non applicare su Wash primer, vernici termoplastiche o sensibili ai solventi. Su questi tipi di vernice, contenere la stuccatura entro i bordi della verniciatura circostante.

PREPARAZIONE

Pulire le superfici da trattare con acqua (preferibilmente calda) e detersivo. Carteggiare la lamiera con carta P60. Lavare con Deltasil – Antisilicone.

	PESO
DELTA STUK	1000
CATALIZZATORE (il tubetto è di gr.30)	20
POT LIFE	4 – 8 minuti

Importante: Nella stagione invernale, per una migliore essiccazione, il rapporto di catalisi va portato al 3%. In presenza di temperature superiori a 28° si consiglia catalisi al 1%.

Miscelare bene il catalizzatore fino a scomparsa del caratteristico colore rosso. Non eccedere nell'uso del catalizzatore per evitare la decolorazione dello smalto.

APPLICAZIONE

Con spatola, uno o più rasate	
Spessore consigliato	200 – 800 micron
Spessore massimo	1000 micron

ESSICCAZIONE

AD ARIA	
Intervallo tra le mani:	dopo 8-10 minuti
Carteggiabile a secco:	dopo 15-30 minuti

CARTEGGIATURA

A secco con carta P80 (prima rasata) – con carta P120 + P220 (seconda rasata)

FONDI SOVRAPPLICABILI

Tutti i fondi della linea Car Refinish.

DATI TECNICI

Stoccaggio : 6 mesi in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore

NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

